

## בדיקת ספיגת מיים בטון קל D600

9-2-2022

משקל התחלתית יבש: 3186 ספיגת מיים: דוגמה א 21.4% דוגמה ב 17.6%

תאריך	משקל רטוב	עיבוד	עיבוד מיים	הערות
9-2	3866 גרם	-----	-----	
10-2	3770	גרם 96	2.5%	
13-2	3600	גרם 266	6.9%	
14-2	3560	גרם 306	8%	
15-2	3470	גרם 396	10.2%	
16-2	3434	גרם 432	11.2%	
17-2	3406	גרם 460	11.9%	
20-2	3372	גרם 494	12.8%	לאחר 12 יום יש 7-8% לחות. ניתן ליישם חומרים צמנטיים
22-2	3344	גרם 522	13.5%	
27-2	3322	גרם 544	14.1%	לאחר 18 יום יש 4% לחות. ניתן ליישם חומרים פולימרים
28-2	3294	גרם 572	14.8%	